様式（80）

細骨材の比重及び吸水量試験(JIS A1109)

工 事 名　　位　置

試料採取
地　名

現場代理人

測 定 者

測定年月日	天候	A (500) g	B g or cc	C g or cc	D g or cc	比重＝A/D	E (g)	F (g)	吸水量＝F/E×100

注．容積法の場合

A　表面乾燥飽水状態の試料重量(500)g

B　比重ビンの最初の水のよみcc

C　試料を加えた比重ビンのよみcc

D　比重ビンのよみの差(C－B)cc

重量法の場合

A　表面乾燥飽水状態の試料重量(500)g

B　容器＋栓＋水の重量g

C　容器＋栓＋水＋試料の全重量g

D　500－(フラスコに加えた水の全重量g)
＝500－(C－B)

E　乾燥後の試料重量

F　水の量（A－E）