様式（84）

細骨材の表面水量試験（JIS A1111）

工事名　　位置

試料採取
地　名

現場代理人

表面乾燥飽水状態の吸水量W＝　　%

測定者

測定年月日	天候	Ws g	sg	Vd g	W, W_2 gor cc.	Wc. W_1 又は gor cc.	Vs g	Vs-Vd g	Ws-Vs g	P %	摘要

注．Ws 試料の重量

Sg 試料の比重

$$Vd = \frac{Ws}{Sg}$$ 〔重量法〕

$$P = \frac{Vs - Vd}{Ws - Vs} \times 100(\%)$$

$$= \frac{(Wc + Ws - W) - Ws / Sg}{Ws - (Wc + Ws - W)} \times 100(\%)$$

〔容積法〕

W　容器、試料及び水の重量(全重量)（g）

Wc 容器＋栓＋水の重量

Vs 試料でおきかえられた水の重量＝(Wc＋Ws－W)、Vs＝V_2－V_1 (cc)

V_2 試料と水との容積 (cc)

V_1 最初の水量 (cc)